

## Resina Alquílica Larga en Aceite // GL654

Propiedad controlada	Datos
Sólidos % (1 g, 2 ml tolueno, 30' a 140°C)	60% +/-1
Viscosidad Gardner Hold 25°C	Z2 - Z4
Viscosidad 80/20 en Aguarrás	L - N
Color Gardner	Máximo 7
Acidez (mgr. KOH/gr. de N.V.)	Máximo 15
Tipo de aceite	Semiseicante

### DESCRIPCION//

Resina Alquílica larga en aceite semiseicante; de buena retención del color, brillo, con excelente elasticidad; resistencia al agua y a la intemperie.

### SUMINISTRO//

60% en aguarrás; en tambores x 190 kg neto.

### CAMPO DE APLICACION//

- Barnices para madera, de buen brillo y pintabilidad.
- Esmalte blancos y de colores de altos sólidos.

Compatible con resinas alquílicas medianas y largas, resinas fenólicas para formulaciones especiales que requieran esta modificación, como también aceite uretanado U 603, para mejorar brillo, dureza, y resistencia al agua.

Porcentaje de secantes recomendados (% de metal sobre 100 g de sólidos): Octoato de Zirconio de 0,5 a 0,6%; Octoato de Cobalto 0,04 a 0,06%; Octoato de Manganeseo 0,04 a 0,05%; En esmaltes blancos sugerimos no utilizar Manganeseo y reemplazar por 0,1% de Calcio.

La adición de un agente antipiel como Metil etil cetoxima es recomendada de 0,15 a 0,2% sobre la formulación.

### COMPATIBILIDAD//

Con resinas alquílicas medianas y largas.

### SOLUBILIDAD//

Alcoholes	Mala
Éteres de glicoles	Buena
Esteres de glicoles	Buena
Esteres	Buena
Cetonas	Buena
Solventes aromáticos	Buena
Solventes alifáticos	Buena

### VALIDEZ//

Manteniendo la resina en su envase original y almacenando en sitios cubiertos, secos y ventilados, con temperaturas entre 5°C y 30°C, la resina mantiene sus características originales por 12 meses.