

**Resina Melamínica Butilada // MB78**

<b>Propiedad controlada</b>	<b>Datos</b>
Sólidos % (1 g, 2 ml isobutanol, 60' a 125°C)	64% +/- 2
Viscosidad Gardner Hold 25°C	T - V
Color Gardner	Máx. 1
Compatibilidad en aguarrás	>1:3

**DESCRIPCION//**

Resina de melamina-formaldehído butilada, no plastificada de elevada reactividad.

**SUMINISTRO//**

64% en Isobutanol, tambores X 200 Kg. neto.

**CAMPO DE APLICACION//**

- Esmaltes y fondos horneables en combinación con resinas alquídicas cortas y medianas.
- Sistemas horneables acrílico-melamina.
- Fondos industriales horneables en combinación con esteres de epoxy.

**COMPATIBILIDAD//**

Es compatible con resinas ureicas butiladas tipo UB60; con resinas acrílicas hidroxiladas AC507HF y con resinas alquídicas cortas en aceite como C437, G335, G336, G337 y G338.

**SOLUBILIDAD//**

Alcoholes	Regular
Éteres de glicoles	Buena
Esteres de glicoles	Buena
Esteres	Buena
Cetonas	Buena
Solventes aromáticos	Buena
Solventes alifáticos	Regular

**VALIDEZ//**

Manteniendo la resina en su envase original y almacenando en sitios cubiertos, secos y ventilados, con temperaturas entre 5°C y 30°C, la resina mantiene sus características originales por 12 meses.